

BRONZI ALL'ALLUMINIO

LEGA	Composizione chimica %									
	Cu	Sn	Zn	Pb	Ni	P	Fe	Si	Mn	Al
CuAl10Fe5Ni5-C UNI EN 1982 CC333G	76÷83	Max 0,1	Max 0,5	Max 0,03	4÷6		4÷5,5	Max 0,1	Max 3,0	8,5÷10,5

LEGA	Caratteristiche Meccaniche			
	Resistenza a trazione Rm N/mm <sup>2</sup>	Carico unitario di scostamento RP 0,2 N/mm <sup>2</sup>	Allungamento a rottura A%	Durezza Brinell HB
CuAl10Fe5Ni5-C UNI EN 1982 CC333G	650	280	13	150



**TUZZI RENATO & C. s.r.l.**  
*Bronzi speciali in barre e tubi*  
*Produzione colata continua*

Via R. Cuttica, 68/70  
Legnano (MI)  
20025

E-mail: [info@tuzzispa.com](mailto:info@tuzzispa.com)  
PEC: [tuzzispa@pec.sedevirtuale.it](mailto:tuzzispa@pec.sedevirtuale.it)  
Tel. (+39) 0331 547466  
Tel. (+39) 0331 455187  
Fax: (+39) 0331 540799  
P. IVA 04018580151  
Reg. Imprese Milano n° 04018580151  
REA 989905  
Cap. Soc. € 180.000,00 i.v.