

BRONZI AL NICHEL

LEGA	Composizione chimica %										
	Cu	Sn	Zn	Pb	Ni	P	Fe	Si	Mn	Al	Sb
ASTM B584 C/97600	63÷67	3,5÷4,5	3÷9	3÷5	19÷21,5	Max 0,05	Max 1,5	Max 0,15	Max 1	Max 0,005	Max 0,25
ASTM B584 C/97800	64÷67	4÷5,5	1÷4	1÷2,5	24÷27	Max 0,05	Max 1,5	Max 0,15	Max 1	Max 0,005	Max 0,20

LEGA	Caratteristiche Meccaniche			
	Resistenza a trazione Rm N/mm ²	Carico unitario di scostamento Rp 0,2 N/mm ²	Allungamento a rottura A%	Durezza Brinell HB
ASTM B584 C/97600	276	117	10	84
ASTM B584 C/97800	345	152	10	88



TUZZI RENATO & C
spa

TUZZI RENATO & C. s.r.l.

*Bronzi speciali in barre e tubi
Produzione colata continua*

Via R. Cuttica, 68/70
Legnano (MI)
20025

E-mail: info@tuzzispa.com

PEC: tuzzispa@pec.sedevirtuale.it

Tel. (+39) 0331 547466

Tel. (+39) 0331 455187

Fax: (+39) 0331 540799

P. IVA 04018580151

Reg. Imprese Milano n° 04018580151

REA 989905

Cap. Soc. € 180.000,00 i.v.